GENOMA

Magnetfolie roh, anisotropisch

- Beständig gegen: Salzwasser, Alkohol, Natrium-Karbonat (2%), Ammoniaklösung
- Magnetseite: Schutzbeschichtung gegen Beschädigungen
- Einsatzgebiete: Innen und außen, zum Einsatz in Fällen, bei denen die
- Endbeschichtung, z.B. beim Siebdruck, direkt auf die nicht magnetische
- Seite aufgebracht wird.
- Dieses Material ist auch in Platten oder Zuschnitten lieferbar.
- anisotropisch, extra stark

Produktbild:

Produktoptionen:

Dicke	Breite	Rollenlänge m	Haftkraft g/cm2	Bestell-Nr.
0,5	615	20	34	MF.102-0,5x615x20000
0,75	615	20	55	MF.102-0,75x615x20000
1	615	15	71	MF.102-1x615x15000
1,5	615	10	85	MF.102-1,5x615x10000
2	615	7	100	MF.102-2x615x7000
0,5	420	40	34	MF.102-0,5x420x40000
1	420	20	71	MF.102-1x420x20000
2	420	10	100	MF.102-2x420x10000